



HILLTRADE

KARTA TECHNICZNA POLIMERU: Polipropylen

Polistyren, ogólnego przeznaczenia, wtryskowy.

Postać: granulat, zabarwienie: czarny

Właściwości		Metoda badania	Warunki badania	JM		Wartość
	FIZYCZNE					
Gęstość		ISO 1183		g/cm ³		0,93
Szybkość płynięcia MFR		ISO 1133	230oC/2,16kg	g/10 min		12
Skurcz przetwórczy $\parallel$		ISO 394-4	60x60x2	%		-
Skurcz przetwórczy $\perp$		ISO 394-4	60x60x2	%		-
Zawartość wilgoci				%		-
	MECHANICZNE					
Napężenie zrywające		ISO 527	50 mm/min	MPa		16
Wydłużenie przy zerwaniu		ISO 527	50 mm/min	%		6,4
Napężenie przy granicy plastyczności		ISO 527	50 mm/min	%		22
Moduł rozciągania		ISO 527	MPa	MPa		1296
Udarność wg. Charpy z korbem typu A		ISO 179-1	23 °C	kJ/m ²		5
	PALNOŚĆ					
Palność		UL94	1,5 mm	klasa		-

Temperatura masy: 230 - 260 °C

Temperatura formy: 50 - 80 °C

Informacje dotyczące suszenia przed przetwórstwem:

Produkt należy suszyć w temp. 60 °C w czasie 2 godz.

HILLTRADE Kamil Białek
NIP 5742076171

KONTAKT:

Ul. Akacjowa 36
42-233 Wola Hankowska

Kacper Koziol | przedstawiciel handlowy
tel. +48 696 183 327
kacper.koziol@hilltrade.com.pl

Dominik Sławuta | przedstawiciel handlowy
tel. +48 511 155 626
dominik.slawuta@hilltrade.com.pl

HURTOWNIA CZYNNA:
poniedziałek - piątek
w godz. 9.00-15.00